

EIGENSCHAPPEN

- dé snelste montagelijm onder de MS-polymeren
- ijzersterke, structurele verlijming
- zakt niet door tot 40mm dikke naad
- blijvend elastisch
- reukloos, solventvrij waardoor deze zelfs in een gesloten ruimte kan gebruikt worden
- 100% waterdichte montage en overschilderbaar met de meest gangbare lakken en verven
- tril- en slagbestendig
- gebruiken met professioneel pistool (bijvoorbeeld: TEC7 Gun)



TECHNISCHE INFO

Basis: MS-polymeer

Soortelijk gewicht: 1.49 g/cm³

Viscositeit: stijve pasta - pompt harder dan een standaard MS-polymeer

Shore hardheid (DIN 53505) na 3 weken bij 23°C/50% relatieve vochtigheid: +/- 54 Shore A

Krimp (DIN 52451): ong. 5%

Dichtheid (DIN EN 27390): zakt niet weg tot 40 mm dikke naad

Rek bij breuk: > 500%

Module bij 100% rek 23°C (DIN 53504 S2): 1.0 N/mm²

Treksterkte (DIN 53504 S2): 2.2 N/mm²

Huidvorming: 3-5 minuten

Doorhardingstijd:

- 24u - 2.7mm
- 48u - 4mm

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C

Verwerkingstemperatuur: van +5°C tot +40°C

Chemische bestendigheid: goed: water, zout water, alifatische oplosmiddelen, oliën, vetten, verdunde organische zuren en logen - matig: esters, ketonen en aromaten - slecht: geconcentreerde zuren en gechloreerde solventen

Weerbestendigheid: perfect

Houdbaarheid: 12 maanden in gesloten originele verpakking

Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen



Industrielaan 5B - 2250 Olen - Belgium
 t +32 14 85 97 37 - f +32 14 85 97 38
 info@tec7.be - www.tec7.com
 ISO Certified Company ISO 9001:2000 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007

GEBRUIK

- De spuitmond NIET afknippen, deze is namelijk voorzien van een V-groef die er voor zorgt dat U steeds de gepaste lijmhogte krijgt.
- De spuitmond vertikaal op het te verlijmen oppervlak zetten en pompen.
- Steeds gebruiken op een zuivere en stofvrije ondergrond - de ondergrond mag wel nog nat zijn.
- Ondergrond reinigen en ontvetten met FOAM7.
- Indien nodig de lijm afwerken met TEC7-Cleaner.
- Ondergronden zoals poederlakken en andere materialen op basis van PP, PE, siliconen of bitumen steeds eerst testen op hechting. Zwakke en/of poreuze ondergronden steeds eerst versterken met EPOFIX7.
- Makkelijk verspuitbaar met de professionele 7 Gun.
- De sterkste verlijming met de snelste uitharding bekomt men met lijfstroken i.p.v. lijmdotten.

VERPAKKING

Patroon: 290 ml

X-TACK7	Artikelnummer
Wit	534525000
Grijs	534535000
Zwart	534515000



Industrielaan 5B - 2250 Olen - Belgium
t +32 14 85 97 37 - f +32 14 85 97 38
info@tec7.be - www.tec7.com
ISO Certified Company ISO 9001:2000 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007