

Alabastine

Productinformatie

Glasvezelplamuur

- **Grove polyesterplamuur voor een ijzersterke reparatie van grote beschadigingen.**
- **Met glasvezel versterkt.**
- **Flexibel.**



Product

Met glasvezel versterkte polyester reparatieplamuur voor het repareren van grote gaten en deuken in metaal, polyester, hout en diverse andere materialen.

Verpakking

250 gr. blik (incl. Verharder).
500 gr. blik (incl. Verharder).
Koel en droog bewaren.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor het repareren van grote gaten en deuken in auto's, boten e.d.
- ✓ Ideaal voor het herstellen van de oorspronkelijke vorm van grote beschadigingen (modelleren).
- ✓ Uitstekende hechting op metaal, polyester, hout, diverse kunststoffen en steen.
- ✓ Niet geschikt voor ondergronden van aluminium e.d.
- ✓ Voor een glad oppervlak afwerken met Alabastine Polyesterplamuur en eventueel met Autoplamuur.

Eigenschappen

- ✓ IJzersterk.
- ✓ Uitstekende hechting.
- ✓ Flexibel.
- ✓ Makkelijk verwerkbaar.
- ✓ Goed schuurbaar.

Gereedschap

- ✓ Plamuurmes of spatel.
Direct na gebruik reinigen met thinner of aceton.

Technische gegevens

Type product	: pasteus vul- en reparatiemiddel, glasvezel versterkt, op basis van onverzadigde polyesterhars
Mengverhouding	: 2 - 4% Verharder toevoegen
Min. verwerkingstemp.	: 5°C
Verwerkingstijd	: ca. 10 minuten
Droogtijd	: ca. 45 minuten (na menging met verharder)

www.alabastine.nl

Doe 't goed. Doe 't Alabastine.

Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen zoveel mogelijk verwijderen.
2. Het te repareren gedeelte en de directe omgeving daarvan, roestvrij maken en schuren.
3. Ondergrond droog, schoon en vetvrij maken.
4. De benodigde hoeveelheid Glasvezelplamuur uit het blik nemen en mengen met 2 - 4% verharder uit de bijgeleverde tube.
5. Verwerkingstijd na mengen is ca. 10 minuten.
6. Aanbrengen met een plamuurmes of een plamuur-spatel en zoveel mogelijk gladstrijken.
7. Glasvezelplamuur is schuurbaar na ca. 45 minuten.
8. Voor een glad oppervlak afwerken met Alabastine Polyesterplamuur en/of Autoplamuur.
9. Vervolgens aflakken.

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Houdt bij het mengen rekening met de temperatuur en de grootte van de reparatie; wat minder Verharder (2%) bij hoge temperaturen en grote reparaties en wat meer Verharder (4%) bij lage temperaturen en kleine reparaties.
- ✓ Gebruik bij het repareren van ronde vormen en randen een flexibele plastic spatel.
- ✓ Het mengen van plamuur gaat zeer gemakkelijk op de binnenkant van een (schoon!) melkpak.