

## Productinformatie

# Autoplamuur

- **Egaliseert krasjes, kleine oneffenheden en plamuurgaatsjes.**
- **Creëert een spiegelgladde ondergrond voor het afspuiten.**
- **Sneldrogend.**



### Product

Afwerkplamuur voor het egaliseren van krasjes, kleine oneffenheden en plamuurgaatsjes in metaal, polyester en diverse andere materialen.

### Verpakking

125 ml. tube.

Gesloten tube koel en droog bewaren.

### Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor het egaliseren van krasjes en kleine oneffenheden in auto's, boten, huishoudelijke apparaten e.d.
- ✓ Voor een spiegelgladde afwerking van Alabastine Polyesterplamuur (Autoplamuur vult alle overgebleven krasjes en plamuurgaatsjes).
- ✓ Uitstekende hechting op metaal, polyester, hout en diverse kunststoffen.
- ✓ Kaal metaal voorbehandelen met een geschikte primer.

### Eigenschappen

- ✓ Creëert een spiegelglad oppervlak.
- ✓ Uitstekende hechting op vele materialen.
- ✓ Sneldrogend, af te werken na ca. 60 minuten.
- ✓ Makkelijk verwerkbaar. Goed schuurbaar.
- ✓ Overschilderbaar en overspuitbaar met alle gangbare verfsoorten (alkyd en acryl).

### Gereedschap

- ✓ Plamuurmес.

Direct na gebruik reinigen met Thinner of aceton.

### Technische gegevens

Type product	: pasteus egalisatiemiddel op basis van gestyroliseerde alkydhars in xyleen
Min. gebruikstemp.	: 5°C
Kleur	: grijs
Droogtijd	: ca. 60 minuten
Overschilderbaarheid	: met alle soorten verf (alkyd en acryl)

## Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen zoveel mogelijk verwijderen.
2. Het te behandelen gedeelte en de directe omgeving daarvan, roestvrij maken en schuren.
3. Ondergrond droog, schoon en vetvrij maken.
4. Kaal metaal voorbehandelen met een geschikte primer (voor een betere hechting en om roest te voorkomen).
5. Autoplamuur is rechtstreeks vanuit de tube te verwerken.
6. Aanbrengen op de beschadiging (rechtstreeks vanuit de tube of met behulp van een plamuurmes) en vervolgens gladstrijken met een schoon plamuurmes.
7. Altijd in dunne lagen plamuren (max. 1 mm in één keer).
8. Autoplamuur is schuurbaar na ca. 60 minuten.
9. Voor een spiegelglad resultaat schuren met fijn, watervast schuurpapier.
10. Vervolgens aflakken.

### Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Gereedschap reinigen met thinner of aceton (voor uitharding).
- ✓ Meerdere dunne lagen geven een beter resultaat dan één dikke laag.
- ✓ Gebruik bij het repareren van ronde vormen en randen een flexibele plastic spatel.
- ✓ Autoplamuur is bij uitstek geschikt voor het wegwerken van overgebleven krasjes en beschadigingen vóór het overspuiten van auto's en boten.