



[nl]

Toepassing

Koudasfalt is een koolwaterstofhoudende steenslag om koud te verwerken en wordt gebruikt voor het tijdelijk herstellen of herprofileren van asfaltverhardingen op bijvoorbeeld openbare wegen, dreven, opritten en parkeerruimtes van garages, parkings en fabriekspleinen.

Voorbereiden van de ondergrond

- De beschadigde zone rechtlijnig uitkappen.
- Met een stalen borstel de oppervlakte goed reinigen.
- Water en modder verwijderen.
- Het is steeds aangeraden de bodem en de boorden van de te herstellen zone te bestrijken met bitumenemulsie.

Aanbrengen van koudasfalt

- Koudasfalt verspreiden met een hark en aandrukken met een stamper of ander aangepast gereedschap of werktuig.
- Bij hoge temperatuur is het aangeraden het koudasfalt met zand te bestrooien.
- Laagdikte tot 60 mm.

Verbruik

25 Kg/m², per centimeter dikte.

Bewaren

Ongeopende zakken zijn maximaal 6 maanden houdbaar.

Verpakkingseenheid

Verpakt in zakken van 25 Kg 1.000 Kg per pallet.



[fr]

Application

Asphalte a Froid est un enrobé hydrocarboné pour mise en œuvre à froid. Ce produit est destiné aux réparations ou aux reprofilages provisoires de revêtements en asphalte, par exemple, sur des routes publiques, des allées, entrées et aires de garage, parkings et cours d'usines.

Préparation du support

- Découper la zone détériorée pour lui donner des arêtes nettes.
- Nettoyer la surface à l'aide d'une brosse métallique.
- Eliminer eau et boue éventuelles.
- Il est toujours conseillé de badigeonner le fond et les bords de la zone à réparer au moyen d'émulsion.

Application du asphalte a froid

- Asphalt a froid est étalé au râteau et compacté à la dame ou à l'aide d'autre outil ou engin approprié.
- Le sablage est conseillé lorsque la température est élevée.
- Faible épaisseur de 60 mm.

Consommation

25 Kg/m² et par centimètre d'épaisseur.

Conservation

Les sacs non ouverts sont valables maximale 6 mois.

Emballage

Sac plastiques de 25 Kg. 1.000 Kg par palette.

Koudasfalt a Froid